



THERMOESCHE

Botanische Bezeichnung	Fraxinus spp.
Kurzzeichen nach DIN EN 13556	FXEX
Herkunftsregion	Mitteleuropa
Herkunftsländer (vorrangig)	Österreich
Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2	I - II (behandelt)
Ca. Gewicht pro m³ bei Auslieferung	650 kg
Härte	mittel - weich
Verzug	gering
Wechseldrehwuchs	selten
Quell- und Schwindverhalten	gering
Rissigkeit	ausgeprägt
Astvorkommen	selten
Auswaschungen	selten
Harzaustritt	selten
Reaktion mit Eisenoxid	möglich



Oberflächen	glatt, geschroppt, gebürstet und Wave
Empfehlung für Anstrich	empfohlen
Vorhandenes Hirnholzwachs	nicht vorhanden
Empfohlene Befestigung	Edelstahlschrauben
Unterkonstruktionsabstände	20/21 mm : 35 cm
Montageanleitung	Hinweise zur Terrassenmontage (Holz)

Als zusätzlicher Schutz für unsere hochwertigen Holzprodukte ist ein Pflegeanstrich immer von Vorteil. Er reduziert die natürliche Vergrauung und Rissbildung und steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Holz ist ein natürlich gewachsenes Produkt. Bei einigen Holzarten kann es zu Auswaschungen kommen, die beim Kontakt mit anderen Baumaterialien (Holz, Mauerwerk, Putz etc.) zu Verfärbungen führen können.

Besonders bei Terrassenhölzern ist eine sorgfältige Auswahl und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wichtig. Lassen Sie sich vor der Montage von uns beraten! Für die Planung und Ausführung gelten neben allgemein bekannten handwerklichen Regeln, die Fachregeln des Zimmererhandwerks 02, die Anwendungsempfehlungen des GD Holz sowie unsere Montageanleitungen. Beachten Sie ebenfalls die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften.