



THERMOKIEFER

Botanische Bezeichnung	Pinus spp.
Kurzzeichen nach DIN EN 13556	TMT (Thermally Modified Timber)
Herkunftsregion	Nord-/Mitteleuropa
Herkunftsländer (vorrangig)	Skandinavien/Österreich
Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2	II (Herstellerabhängig)
Ca. Gewicht pro m³ bei Auslieferung	420 kg
Härte	mittel – weich (abhängig von der Herstellung)
Verzug	sehr gering
Wechseldrehwuchs	sehr gering
Quell- und Schwindverhalten	sehr gering
Rissigkeit	sehr gering
Astvorkommen	gesundastig
Auswaschungen	sehr selten
Harzaustritt	-
Reaktion mit Eisenoxid	keine



Oberflächen	glatt, geschroppt, gebürstet und Wave
Empfehlung für Anstrich	nur zum Farberhalt notwendig mit Thermoholz-Öl
Vorhandenes Hirnholzwachs	nicht vorhanden
Empfohlene Befestigung	Edelstahlschrauben
Unterkonstruktionsabstände	20/21 mm : 35 cm
Montageanleitung	Hinweise zur Fassadenmontage (Holz)

Als zusätzlicher Schutz für unsere hochwertigen Holzprodukte ist ein Pflegeanstrich immer von Vorteil. Er reduziert die natürliche Vergrauung und Rissbildung und steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Holz ist ein natürlich gewachsenes Produkt. Bei einigen Holzarten kann es zu Auswaschungen kommen, die beim Kontakt mit anderen Baumaterialien (Holz, Mauerwerk, Putz etc.) zu Verfärbungen führen können.

Besonders bei Terrassenhölzern ist eine sorgfältige Auswahl und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wichtig. Lassen Sie sich vor der Montage von uns beraten! Für die Planung und Ausführung gelten neben allgemein bekannten handwerklichen Regeln, die Fachregeln des Zimmererhandwerks 02, die Anwendungsempfehlungen des GD Holz sowie unsere Montageanleitungen. Beachten Sie ebenfalls die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften.